

צבע יסוד עליון DTM חלק על בסיס מים

צבע יסוד עליון על בסיס מים לצביעת מתכת, לצביעה ישירה על מתכת מגולוונת. בעל כושר הדבקה מעולה, למשטחים שונים, ללא ריח לואי, בעל עמידות גבוהה ביותר בפני קרינת UV ואינו מצהיב. מתאים ליישום פנים וחוץ.

תאור המוצר:

מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. מתאים במיוחד למקומות בהם אסור להשתמש בצבעים ע"ב ממסים אורגניים כמו מפעלי מזון, בתי חולים ועוד.

שימושים:

על בסיס מים, מקנה הגנה מעולה בתנאי מזג אוויר חיצוניים, מתייבש במהירות, ידידותי לסביבה ובעל הדבקה מעולה.

יתרונות:

נתונים טכניים:

גוון	1500 גוני מניפת נירלט 200 גוני מניפת RAL
ברק	משי
אחוז מוצקים בנפח	40%
עובי שכבה מומלץ רטוב	100 מיקרון
עובי שכבה מומלץ יבש	40 מיקרון
כושר כיסוי (תאורטי)	8 מ"ר/ליטר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
מס' שכבות מומלץ	1-2
שיטת יישום	הברשה, גלילה, התזה
VOC	37 גר' לליטר

למגע	שעה
לעבודה	2-3 שעות
מיני זמן בין שכבות	2-3 שעות
ייבוש סופי	24 שעות

זמני ייבוש

בטמפ' של 25°C:

הכנת שטח:

ברזל שחור/חלוד: יש להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכאנית) לדרגה ST3 ולהסיר לכלוך, אבק ושמיים בעזרת מדלכל 032 (או מדלכל 021 של נירלט) לפני הצביעה. (יש להמתין לייבוש מלא של המדלכל לפני הצביעה). יש ליישם צבע יסוד (יסוד פנולי 503 של נירלט) לפני המשך הצביעה.

פלדה מגולוונת/אלומיניום: לבצע חיספוס קל של פני השטח (באמצעות ציוד מתאים) עד הודדת הברק ולהסיר שמיים בעזרת מדלכל 032. (יש להמתין לייבוש מלא של המדלכל לפני הצביעה).

צביעה על תשתית צבועה: יש לבדוק לפני השטח שלמים ונקיים מאבק, חלודה, שמיים וכל לכלוך אחר. יש לחספס את המשטח ולהסיר שאריות צבע רופפות.



צבע יסוד עליון DTM חלק על בסיס מים

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש. ניתן ליישום בהברשה, גלילה, התזה. יש ליישם שכבת צבע אחידה ע"ג המשטח (עובי רטוב 100 מיקרון). ניתן ליישם שכבה נוספת על-פי הצורך לאחר 3 שעות.

יש ליישם בתנאי הסביבה הבאים:

ניתן ליישם את הצבע כאשר טמפרטורת הסביבה בין 7-35°C (לפחות 3 מעלות מעל נקודת הטל). יש להימנע מיישום הצבע בחוץ כאשר צפוי גשם או סופת חול.

הוראות יישום:

הוראות התזה:

התזת איירלס	התזה רגילה	
1:28	-	יחס דחיסה
0.017 אינץ' ומעלה	1.7 מ"מ ומעלה	גודל דיזה
-	4	לחץ (אטמ')

דילול:

הצבע מוכן לשימוש. ניתן לדלל עפ"י הצורך עד 10% במים.

הוראות ניקוי:

יש לנקות ציוד התזה וכלים לפני התייבשות הצבע עם מים פושרים.

מערכת צבע מומלצת על ברזל מגולוון בסביבה קורוזיבית נמוכה C2:

שכבה	מוצר	עובי שכבה (יבש) לסביבה קורוזיבית נמוכה C2
יסוד	DTM מים	40 מיקרון
עליון	DTM מים	40 מיקרון

גודל אריזה:

750 מ"ל, 4.5 ליטר

הערות מיוחדות:

הוראות אחסנה ותוקף:

24 חודשים במקום מוצל, קריר, באריזה מקורית וסגורה היטב.

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב, במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור על האריזה סגורה היטב. להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:

תאריך עדכון: 11/16



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

