



אויסטיקע 100 לב

- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש אמצעים
יום חמישי כ"ד סיוון תשפ"ב
23 יוני 2022

עדכון מס' 5 - מכרז פומבי 82/2022 - אספקת ציוד מיגון להפרות סדר

1. משטרת ישראל מבקשת להבהיר את הסעיפים במסמכי המכרז ומפרט הטכני 82/2022 :

מענה	שאלת הספק	סעיף
הבד הנדרש במפרט הוא לפחות בד קורדורה 400. במידה ומחליפים לבד מסוג אחר יש לעמוד בקריטריונים המצוינים בטבלה המצורפת מטה. מציע שמעוניין להציע בד חלופי נדרש להציג/ להוכיח שהבד שלו שווה ערך לנתונים בטבלה המצ"ב ולהעביר הצהרות לגבי שימוש בבד.	באיזה תקן נדרש לעמוד הבד החלופי לבד של חברת INVISTA. האם נדרש לצרף אישור כלשהו?	מפרט אב 24/2021 סעיף 2.3.3

2. להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז **יום ראשון 3.7.2022 בשעה 15:00.**

3. בשאר הסעיפים אין כל שינוי.

בכבוד רב,

רויטל כהן, רפ"ק
ר' חו' רכש אג"מ



אגיסטיקה 100

- בלמ"ס -

תכונה	דרישה – בד 400	שיטת בדיקה
חמר גלם	100% חוטי ניילון 6.6 או 6.0. רב נימיים מנופחים באוויר בעלי חוזק גבוה ומבריקים	הצהרת יצרן
משקל גרם למ"ר - Weight (gr/sqm)	390-350	ASTM -D-3776
צפיפות חוטים מזערית ב 10 סנטימטר F abric count א warp (שתי) ב weft (ערב)	130 110	ASTM -D-3775
חוזק משיכה מזערי ל 5- ס"מ בניוטון Tensile strenght א warp (שתי) ב weft (ערב)	2500 1600	ASTM-D-5035
חוזק קריעה מזערי בשיטת לשון בניוטון Tear strenght א warp (שתי) ב weft (ערב)	155 135	ASTM D2261-96 רישום התוצאות יבוצע לאחר התקדמות הלסת של 75 מ"מ במהירות של 300 מ"מ ל דקה. התוצאה תהיה הממוצע האריתמטי של הפסגות באורך של 75 מ"מ
התנגדות מזערית ללחץ מים גבוה בקילופסקל	700	ASTM-D-3393
התנגדות מזערית למים בריסוס Water resistance (ערכים על פי הטבלה בתקן) א. לפני כביסה ב. אחרי כביסה אחת	90 100	AATCC-22
התנגדות להרטבה בחומר אורגני לפני ואחרי כביסה אחת	לא יספוג תוך דקה -n dodecane	AATCC-118
שינוי מימדים מרבי לאחר כביסה dimension change in washing א. לכיוון השתי ב. לכיוון הערב	בודד 3.5% 2.5%	AATCC-96 VIc
שחיקה לבדים מצופים . כמות מחזורים מזערית. TABER Method Abrasion	מין 1,750	ASTM-D-3389 הבד ייבדק בצד הלא מצופה בלבד . לאחר ביצוע כמות מחזורי שחיקה הנדרשת עם אבן H18 ומשקל 1,000 ג' ,לא יתגלה הציפוי (שיטת (TABER
חומציות (pH)	5.5 עד 8	AATCC 81

כתובתנו : משטרת ישראל, המטה הארצי, רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה



אויסטיקע 100 לב

- בלמ"ס -

בחינה חזותית	תקן אמריקני Federal Standard 595B שחור - גוון מס' 27038	
ת"י 916	4 4 4	יציבות צבע מזערית א. לכביסה ב. למים קרים ג. לשפשוף רטוב ויבש